



上海耐特 SHANGHAI NYTEX COMPOSITES
複合材料製品有限公司

TEL:021-59573168 FAX:021-59573707
http://www.nytex.com.cn

產品資訊 Product Information

NYLOY® KF-0030N 501 B1

- 尼龍 6
Nylon 6
- 絕緣導熱無鹵阻燃級
Insulated Thermal Conductive
Halogen-free Flame Retardant
- 黑色
Black

性質	PROPERTIES	測試方法 METHOD	單位 UNIT	結果(數據) RESULT
機械特性	MECHANICAL			
抗張強度	Tensile Strength	ASTM D638	kg/cm ² (MPa)	310 (30.4)
斷裂伸長率	Elongation	ASTM D638	%	4.0
抗折強度	Flexural Strength	ASTM D790	kg/cm ² (MPa)	680 (66.7)
抗折彈性係數	Flexural Modulus	ASTM D790	kg/cm ² (MPa)	40000 (3921.6)
衝擊強度	IZOD Impact, Notched 23° C	ASTM D256	kg-cm/cm (J/M)	5 (49.0)
	IZOD Impact, Notched -20°C	ASTM D256	kg-cm/cm (J/M)	-
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ASTM D785	-	-
熱特性	THERMAL			
熱變形溫度	Heat Deflection Temp	ASTM D648		
	1.82MPa		°C	194
熱傳導係數	Thermal Conductivity	ISO 22007-2	W/k*m	0.6
其他特性	OTHER			
密度	Density	ASTM D792	g/cm ³	1.465
模收縮率	Mold Shrinkage	ASTM D955		
橫向	Normal, 2.0mm		%	0.95±0.1
縱向	Parallel, 2.0mm		%	0.65±0.1
耐燃性	Flammability	UL-94	0.4mm	V0
			1.0mm	5VA
附註	REMARK			
(1)本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。This data-sheet is for reference only .				

加工建議條件

Moulding guide

乾燥溫度	Drying Temp.	°C	110~120
乾燥時間	Drying Time	hr	4~6
模具溫度	Mold Temp.	°C	80~90
射膠 (一)	1 st inj.		
速度(%) / 壓力(%)	V(%) / P(%)	%	70/65
射膠 (二)	2 nd inj.		
速度(%) / 壓力(%)	V(%) / P(%)	%	60/55
射膠 (三)	3 rd inj.		
速度(%) / 壓力(%)	V(%) / P(%)	%	30/25
射膠 (四)	4 th inj.		
速度(%) / 壓力(%)	V(%) / P(%)	%	20/15
噴嘴溫度	Nozzle Temp.	°C	250~270
第一段溫度	1 st Barrel Temp.	°C	240~260
第二段溫度	2 nd Barrel Temp.	°C	230~250
第三段溫度	3 rd Barrel Temp.	°C	220~240
冷卻時間	Cooling Time	Sec.	20
附註	REMARK		
<p>※ 本加工條件建議表, 係以 180T 射出機為參考, 不同之射出機或模具需略為調整。</p> <p>※ The condition listed on the above table is for the process control recommendation only . The data is derived from the CHEN HSONG SM-180 injection machine .The adjustments are required if other injection machine is used for making the other product.</p>			